

MaryMix, technische Daten Fliessestrich

Typ	MaryMix	MaryMix Turbo
Produktbezeichnung	Calciumsulfat - Fliessestrich	Calciumsulfat - Fliessestrich
Bezeichnung	CAF-C30-F6	CAF-C30-F6 Turbo
Prüfung	Nach SN EN 13813	Nach SN EN 13813
Brandklasse	Afl1	Afl1
Druckfestigkeit	>30 N/mm ²	>30 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	>5.5 N/mm ²	>5.5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit	>1.2 N/mm ²	>1.2 N/mm ²
Verbrauch	Ca. 19 kg/cm/m ²	Ca. 19 kg/cm/m ²
Wasserbedarf	12 – 15 %	12 – 15 %
Schichtdicke	gem. SIA 251	gem. SIA 251
Frischmörtelrohddichte	Ca. 2.2 kg/dm ³	Ca. 2.2 kg/dm ³
Trockenrohddichte	Ca. 2.0 kg/dm ³	Ca. 2.0 kg/dm ³
Lieferung	MaryMix Mobil	MaryMix Mobil
Verarbeitungstemperatur	5°C – 30°C	5°C – 30°C
Begehbar nach	Nach 3 Tagen	Nach 12 h
Teilbelastbarkeit	Nach 4 Tagen	Nach 24 h
Vollbelastbarkeit	<1.0 CM-%	<1.0 CM-%
Belegreife beheizt/unbeheizt	<0.5 CM-%	<0.5 CM-%
Schleifen notwendig	Ja	Ja
Reinigungsschliff	Ja	Ja